

Blanc-Fix spezial

Leimfarbe für den Innenbereich

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Wischfeste Cellulose-Leimfarbe mit Binderzusatz
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▶ Hohes Wasserdampf-Absorptionsvermögen (atmungsaktiv)▶ Ergibt tuchmatte, hochdeckende Anstriche▶ Gute Wischfestigkeit, jedoch nicht waschfest▶ Leicht und ohne Ansätze verarbeitbar, airlessfiltriert
Anwendungsgebiete	Für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich (Keller, Fabrikhallen, Garagen, Küchen- und Badezimmerdecken etc.). Untergründe: Sichtbeton, Zement-, Kalk- und Weissputz, Gips, Abrieb
Lieferform	Farbton: Weiss gebrochen Glanzgrad: Tuchmatt Konsistenz: Pastös, airlessfiltriert Gebinde: Kunststoffeimer: 5 kg, 10 kg, 22 kg
Haltbarkeit/Lagerung	Bei gut verschlossenen Originalgebinden und sachgemässer Lagerung mindestens 1 Jahr. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt lagern.

Technische Daten

Trockenzeiten	Überarbeitbar nach 3 – 4 Stunden (Raumtemperatur 20°C) Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.
Verbrauch (pro Auftrag)	4 – 5 m ² pro kg Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	Alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Wischfestigkeit	Gut (kann mit Wasser wieder entfernt werden)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	Streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Sandende Untergründe mit geeignetem Tiefengrund vorstreichen. Fleckige, verrusste und verrauchte Decken/Wände mit Malbera-Isoliergrund oder AVIVA Isolier-Weiss (wasserverdünnbar) abisolieren.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein ▶ Frischer Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen ▶ Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen ▶ Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern ▶ Ein glänzendes Auftrocknen des Tiefengrundes ist zu vermeiden ▶ Nicht unter +5°C verarbeiten. Bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden (z.B. feine Haarrisse) zu rechnen
Empfohlener Aufbau	Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe
Verdünnung	Wenn nötig mit Wasser - Zum Streichen und Rollen max. 2 – 5% - Zum Spritzen bis 10%
Abtön- und Mischbarkeit	- Malbera-Volltondispersionen - Pintasol-Universal mischpasten bis max. 5%
Anstrichentfernung	Mit Wasser (ev. mit Zusatz eines Tapetenablösers)
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
RID/ADR-Klassifikation	Frei
Entsorgungscod	08 01 12
VOC-Gehalt	Lösemittelfrei