

Innen-Dispersion A natura

Hochwertige Wohnraumfarbe formuliert nach wohnlufthygienischen Kriterien

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Geruchlos auftrocknende, Nassscheuerfeste Wohnraumfarbe mit hohem Weissgrad, erstklassiger Deckkraft und hoher Atmungsfähigkeit.
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▶ Schadstoff- und geruchsarm eingestellt: Salmiak-, formaldehyd- und lösemittelfrei▶ Ausgezeichnete Deckkraft; verseifungs- und vergilbungsresistent▶ Ausgezeichnete Dampfdurchlässigkeit und Atmungsaktivität▶ Keine Geruchsbelästigung während der Verarbeitung und Trocknung▶ Leicht und ansatzlos verarbeitbar, airlessfiltriert
Anwendungsgebiete	Für hochwertige, strapazierfähige Innenanstriche (Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich), wo hoher Weissgrad und sehr gute Scheuerfestigkeit verlangt werden. Untergründe: Sichtbeton, Weiss-, Zement- und Kalkputz, Mauerwerk, Gips, Eternit, Kunststoffabrieb, Tapeten, Holzwerkstoffe, Altanstriche etc.
Lieferform	Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N, Bunttöne Glanzgrad: Matt Konsistenz: Pastös, airlessfiltriert Gebinde: Kunststoffeimer: 5 kg, 10 kg, 22 kg
Haltbarkeit/Lagerung	Bei gut verschlossenen Originalgebinden und sachgemässer Lagerung mindestens 1 Jahr. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt lagern.

Technische Daten

Trockenzeiten	Überarbeitbar nach 2 – 3 Stunden (Raumtemperatur 20°C) Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.
Verbrauch (pro Auftrag)	4 – 6 m ² pro kg Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	Alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Waschfestigkeit	Über 15'000 Schübe

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	Streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Sandende Untergründe mit geeignetem Tiefengrund vorstreichen. Fleckige, verrusste und verrauchte Decken/Wände mit Malbera-Isoliergrund oder AVIVA Isolier-Weiss (wasserverdünnbar) abisolieren.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein ▶ Frischer Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen ▶ Alte Kalk- und Silikatfarben gut abbürsten und tiefgrundieren ▶ Alte Leimfarben mit warmen Wasser abwaschen und tiefgrundieren (lösemittelhaltig) ▶ Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen ▶ Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern ▶ Ein glänzendes Auftrocknen des Tiefgrundes ist zu vermeiden ▶ Nicht unter +5°C verarbeiten. Bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden (z.B. feine Haarrisse) zu rechnen
Empfohlener Aufbau	Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe
Verdünnung	Wenn nötig mit Wasser - Zum Streichen und Rollen max. 2 – 5% - Zum Spritzen bis 10% - Grundanstrich ca. 5%
Abtön- und Mischbarkeit	- Malbera-Volltondispersionen - Pintasol-Universalnischpasten bis max. 5%
Anstrichentfernung	Malbera Oeko-Abbeizer Rapid plus (ckw-frei)
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
RID/ADR-Klassifikation	Frei
Entsorgungscode	08 01 12
VOC-Gehalt	Lösemittelfrei