


Pullex Aqua-Plus

53101 ff



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare, transparente Holzlasur auf Basis Acryl-/Alkydharz für DIY und Gewerbe. Lichtechte, mikronisierte Spezialpigmente gewährleisten einen ausgezeichneten UV-Schutz.

Besondere Eigenschaften

Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Anwendungsgebiete

Nichtmaßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, Zäune etc. Auch für Renovierungsanstriche auf lösemittelhaltigen Lasuren geeignet.

Auftragsart

Streichen (weicher Acrylpinsel), **nicht Spritzen!**

Grundierung

1 x Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff farbig (vgl. Merkblatt) zum Schutz vor Bläue-, Pilz- und Insektenbefall, zur Egalisierung der unterschiedlichen Saugfähigkeit und zur Festigung der Holzfasern. Durch Zugabe von ca. 20 % Pullex Aqua-Plus 53101 ff im gewählten Farbton zu Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 ff farblos wird der UV-Schutz zusätzlich erhöht und ein besonders strukturbetontes Aussehen erzielt. Trockenzeit ca. 4 Stunden.

Deckanstrich

2 x Pullex Aqua-Plus farbig unverdünnt
Zwischentrockenzeit ca. 8 Stunden

Die Eigenfarbe des Holzes beeinflusst den Endfarbton. Zwei Anstriche müssen farbig ausgeführt werden, um gute Wetterbeständigkeit zu gewährleisten. Die beste Wetterbeständigkeit weisen mittlere Farbtöne auf; zu helle und zu dunkle Farbtöne sollten bei extremer Bewitterung vermieden werden.

Pflegeanstrich

Die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 – 2 x mit Pullex Aqua-Plus 53101 ff in helleren Farbtönen streichen.

Renovierungsanstrich

Verwittertes Holz mit einer Messingdrahtbürste von alten, losen Anstrichen, Staub und Schmutz befreien. Weitere Arbeitsweise wie beim Neuanstrich.

Verdünnung

Wasser; Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.

02-10 (ersetzt 01-10)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Überstreichbar nach ca. 8 Stunden																
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.																
Ergiebigkeit	8 – 10 m ² /l pro Auftrag																
Gebindegrößen	750 ml, 2,5 l, 10 l																
Lagerung	Kühl, aber frostfrei																
Haltbarkeit	Mindestens 3 Jahre im originalverschlossenen Gebinden.																
Farbtöne	<table><tr><td>Weide</td><td>53102</td><td>Nuss</td><td>53110</td></tr><tr><td>Eiche</td><td>53103</td><td>Palisander</td><td>53111</td></tr><tr><td>Kiefer</td><td>53104</td><td>Kastanie</td><td>53115</td></tr><tr><td>Lärche</td><td>53105</td><td></td><td></td></tr></table>	Weide	53102	Nuss	53110	Eiche	53103	Palisander	53111	Kiefer	53104	Kastanie	53115	Lärche	53105		
Weide	53102	Nuss	53110														
Eiche	53103	Palisander	53111														
Kiefer	53104	Kastanie	53115														
Lärche	53105																
	<p>Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Außerdem Basisfarbtöne Farblos W30 53101 und W20 53113 zum Abtönen laut ADLER Holzfarbtonkarte edition21 Living Wood.</p> <p>Der Endfarbton ergibt sich aus dem Farbton der Lasur, der Auftragsmenge und der Eigenfarbe des Holzuntergrundes. Es empfiehlt sich eine Musteranfertigung auf Originalholz.</p>																
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!																