


Pullex Bodenöl

50527 ff



Produktbeschreibung

Stark penetrierendes Öl für waagrechte Holzflächen im Außenbereich. Sehr gute Farbtonstabilisierung von Exotenhölzer.

Besondere Eigenschaften

Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Anwendungsgebiete

Nicht maßhaltige waagrechte Holzflächen im Außenbereich, wie Balkonböden, Stege, Terrassen etc. Besonders geeignete Holzarten sind Exotenhölzer und Lärchenholz.

Auftragsart

Streichen

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von trennenden Substanzen, sowie auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtung geprüft sein.

Harzreiche Hölzer mit Kö120 sorgfältig schleifen und mit Nitroverdünnung reinigen (siehe Arbeitsrichtlinie für das Entharzen).

Holzfeuchte max. 15 %

Neuanstrich

2 x mit Pullex Bodenöl dünn streichen. Optimal ist eine allseitige Beschichtung vor Montage. Anschließend ist eine Versiegelung der Schnittkanten mit ADLER Allwetterlack 50020 ff (2 Anstriche) empfehlenswert.

Pflegeanstrich

Die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 x mit Pullex Bodenöl 50527 ff streichen. Ein jährlicher Pflegeanstrich wird empfohlen.

Renovierungsanstrich

Verwitterte, stark abgebaute Flächen mit ADLER Holzentgrauer 96348 reinigen (vgl. Technisches Merkblatt) und 2 x mit Pullex Bodenöl 50527 ff dünn streichen.

Verdünnung

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.

Achtung:

Kalte und feuchte Witterung kann die Trocknung verzögern.

Auf einigen Exotenhölzern wie z.B. Iroko und Ipé kommt es aufgrund von Holzinhaltstoffen zu einer Trocknungsverzögerung. In diesen Fällen empfiehlt sich vor einer Oberflächenbehandlung ein Reinigen der Oberfläche mit Nitro-Verdünnung 80001.

Besondere Hinweise

Auf Lärchenholz und inhaltsstoffreichen Hölzern können Putzreste (hohe Alkalität) oder Eisenstaub (Rostbildung) zu schwarzen Verfärbungen führen.

Naturgemäß kommt es bei stark frequentierten Flächen zur Bildung von „Gehstraßen“. Diese können durch regelmäßige Pflegeanstriche jedoch leicht beseitigt werden (siehe Pflegeanstrich).

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol 80301 reinigen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Ca. 15 m²/l

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l

Haltbarkeit

Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

Farbton

Java (mittelbraun)	50527
Kongo (dunkelbraun)	50528

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.