

Pullex Color

50530 ff



20 % 80367

Produktbeschreibung

Universelle, seidenmatte, deckende Holzlasur für den Außenbereich. Langölig mit sehr guter Wetterbeständigkeit, diffusionsoffen und feuchtigkeitregulierend.

Anwendungsgebiete

Für alle maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile; besonders zur Sanierung abgewitterter deckender Holzanstriche auf Ölbasis.

Auftragsart

Streichen, Rollen, Spritzen

Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

Untergrundvorbereitung

Neues Holz: 1 x streichen mit Pullex Imprägnier-Grund Farblos 50209

Renovierung: Festhaftende Altanstriche anschleifen, schlecht haftende Altanstriche abschleifen, abbeizen oder abbrennen, anschließend 1 x streichen des rohen Holzes mit Pullex Renovier-Grund 50236 ff.

Hinweis: Alte Ölanstriche müssen durch Abbrennen, Abbeizen oder Schleifen möglichst vollständig entfernt werden.

Grund- bzw. Deckanstrich

2 x Pullex Color 50530 ff

Verdünnung

Unverdünnt streichen oder rollen, zum Spritzen mit 20 % ADLER KH-Spritzverdünnung 80367 verdünnen.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Achtung: Kalte und feuchte Witterung kann die Trocknung verzögern.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.

Arbeitsgeräte

Mit ADLER Adlerol 80301 reinigen

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Ca. 10 m²/l

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l, 10 l

Haltbarkeit

Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

Fortsetzung

Pullex Color 50530 ff

Farbtöne

W10 Weiß	50530
Gelb	50532
Rot	50533
Grün	50534
Braun	50535
RAL6005	50536
Basis W20 nur zum Tönen	50531
Basis W30 nur zum Tönen	50537

Sicherheitstechnische Angaben Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!