


Pullex Fenster-Lasur

50413



Produktbeschreibung

Lösemittelhaltige, aromatenfreie Dünnschicht-Renovierlasur für DIY und Gewerbe auf Basis hochwertiger Alkydharze. Spezielle Pigmente und UV-Filter garantieren langfristigen Witterungsschutz.

Biozidfreier Systemanstrich, in Verbindung mit Pullex Renovier-Grund 50236 ff vorbeugend wirksam gegen Bläue (B), holzerstörende Pilze (P) und Insektenbefall (Iv).

Anwendungsgebiete

Für die Renovierung von maßhaltigen und semimaßhaltigen Bauteilen wie Holzfenster, Holztüren, Fensterläden und Tore.

Auftragsart

Streichen

Vorbehandlung

Nicht tragfähige, lose Anstriche entfernen (ADLER Farbzahlschaber 96422), gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 60) und nachschleifen (Kö 120)

Grundierung

Nadelhölzer: 1 x Pullex Renovier-Grund 50236 ff (vgl. Merkblatt), Trockenzeit ca. 12 Stunden

Laubhölzer: Farbton mit Pullex Plus-Lasur 50314 ff an Bestand angleichen.

Auf tiefporigen Laubhölzern, z. B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Auf Exotenhölzern (wie Iroko) kann es aufgrund von Holzinhaltstoffen zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

Deckanstrich

Nadelhölzer: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 im gewünschten Farbton

Laubhölzer: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 im Farbton „Natur für Laubhölzer“

Zwischentrockenzeit ca. 6 Stunden

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Verdünnung

Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Mindestens + 5 °C
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Überstreichbar nach ca. 6 Stunden
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol 80301 reinigen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	8 – 10 m ² /l pro Auftrag
Gebindegrößen	750 ml, 2,5 l
Farbton	W30 50413 zum Abtönen laut ADLER Holzfarbtonkarte edition21 Living Wood
Haltbarkeit	Mindestens 5 Jahre in originalverschlossenen Gebinden. Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Richtlinien zur Verwendung von Holzschutzmitteln und Sicherheitsdatenblatt beachten! Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Mit Pullex Fenster-Lasur 50413 getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.