


## Pullex Holzöl

50520 ff



### Produktbeschreibung

Bindemittelreiches Holzöl für DIY und Gewerbe für Holz im Außenbereich auf Basis modifizierter Öle mit sehr gutem Penetrationsvermögen und speziellen, hochwirksamen UV-Absorbern.

### Besondere Eigenschaften

Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

### Anwendungsgebiete

Nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich, z. B. Holzhäuser, Gartenmöbel, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone, etc.

Farbton Farblos: Die Vergrauung wird verzögert, nicht verhindert.

Auf tiefporigen Laubhölzern wie z. B. Eiche muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden.

### Auftragsart

Streichen, **nicht Spritzen!**

### Neuanstrich

2 x Pullex Holzöl 50520 ff  
Zwischentrockenzeit ca. 12 Stunden.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Falls ein Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall gefordert wird, rohes Holz vorher mit Pullex Imprägnier-Grund 50208 (vgl. Merkblatt) streichen.

Hinweis: auf Lärchenholz können Putzreste (hohe Alkalität) oder Eisenstaub (Rostbildung) zu schwarzen Verfärbungen führen.

Auf Exotenhölzern, z.B. Iroko, kann es aufgrund von Holzinhaltstoffen zu einer Trocknungsverzögerung kommen.

Waagrechte Holzteile 2 x dünn streichen, um zu hohe Schichtstärken zu vermeiden.

### Pflegeanstrich

Die noch intakten Flächen von Staub und Schmutz befreien und 1 x mit Pullex Holzöl 50520 ff streichen.

### Renovierungsanstrich

Verwitterte, stark abgebaute Flächen bis aufs rohe Holz abschleifen und 2 x mit Pullex Holzöl 50520 ff streichen

<b>Verdünnung</b>	Das Produkt ist streichfertig eingestellt.
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Mindestens + 5 °C
<b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.
<b>Arbeitsgeräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol 80301 reinigen.
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	12 - 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Gebindegrößen</b>	750 ml, 2,5 l, 10 l
<b>Haltbarkeit</b>	Mindestens 5 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.  Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.
<b>Farbton</b>	Farblos                    50520 Lärche                    50521 Natur                      50522
<b>Sicherheitstechnische Angaben</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!  Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Mit Pullex Holzöl getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.