


Pullex Teaköl

50524 ff



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertig eingestelltes Öl für die Behandlung von Laub- und Exotenhölzern. Gutes Eindringvermögen, ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes, gute wasserabweisende Wirkung. Wirkstofffrei.

Anwendungsgebiete

Zur Erstbehandlung und Pflege von geölten Gartenmöbeln und für Hölzer im Innenausbau (z.B. Bäder).

Untergrundbehandlung

Für anspruchsvolle Oberflächen empfiehlt sich ein Holzschliff Kö 180.

Lieferviskosität

11 – 13 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C).

Verarbeitung

Wischen, besonders gute Ergebnisse lassen sich durch Einschleifen mit Schleifvlies erzielen.
1 – 2 x auftragen je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Ergiebigkeit

Ca. 30 m²/l pro Auftrag; dünn auswischen

Verdünnung

Verarbeitung: unverdünnt;
Adlerol 80301 zum Reinigen der Arbeitsgeräte

Trockenzeit bis zur Folgebehandlung

(Raumtemperatur 20 °C)

Ca. 6 Stunden

Zwischenschliff

Falls erforderlich Kö 280

Pflege

Bei Einwirkung von Wasser und UV-Strahlung kann eine Vergrauung nicht dauerhaft verhindert werden.
Bei Bedarf ist ein Reinigen und Entgrauen mit ADLER Holzentgrauer 90348 (vergleiche Technisches Merkblatt) und ein erneutes Einölen der Flächen erforderlich.

Gebindegrößen

250 ml, 1 l

Farbton

Teak	50524
Farblos	50525

Haltbarkeit

Mind. 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

Sicherheitstechnische Hinweise

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung!
Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.

Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!