



Malbera AG
Farben und Lacke
Dollikerstrasse 26
8707 Uetikon am See

Tel. 044 920 22 42
Fax 044 921 10 37
info@malbera.ch
www.malbera.ch

Technisches Merkblatt

Ausgabe: Juni 07

ZAUNLASUR dunkelbraun (offenporig / für aussen / auf Ölkunstharzbasis)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Raschtrocknende atmungsaktive Zaunlasur auf Ölkunstharzbasis für den Aussenbereich. Mit fungizidem Filmschutz. <u>Bindemittel:</u> Langölkalkyd / Standöl <u>Pigmente:</u> micronisierte, transparente Eisenoxidpigmente (UV-reflektierend; höchste Lichtechtheit)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- ausgezeichnete Wetterfestigkeit; schützt das Holz vor Abwitterung, Vergrauung und UV-Strahlen (dauerhaft UV-reflektierende Pigmente)- sehr gute Penetration und Imprägnierwirkung (Durchfeuchtungsschutz)- die Holzoberfläche bleibt atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend- schnelle Trocknung; kein lästiges Nachkleben und Abfärben auf Kleider- die Anstrichoberfläche ist vor holzverfärbenden Pilzen geschützt- geruchsarm und unschädlich für Pflanzen (PCP-frei)
Anwendung	Für <u>offenporige und atmungsaktive, dunkelbraun lasierende Holzschutzanstriche im Aussendbereich.</u> Speziell für nicht masshaltiges, freiverbautes Aussenholzwerk (Zäune, Pfähle, Pergolen, Gebälk, Gartenhäuser, Scheunen, Holzverkleidungen etc.). <u>Untergründe:</u> Holz und Holzwerkstoffe
Lieferform	<u>Farbton:</u> dunkelbraun <u>Glanzgrad:</u> halbgläzend (bei Schichtbildung) <u>Konsistenz:</u> streichfertig / 12 - 14 sec DIN-Becher 4
Gebinde	Einweggebinde; 1 - 2,5 - 5 - 10 - 25 Liter - 180 kg (Fass)
Lagerung	In gut verschlossenen Originalbinden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	0,87 g/ccm
Festkörper	23,5 %
Trocknung	<u>klebfrei und oberflächentrocken</u> nach 2 - 3 Std. <u>durchgetrocknet</u> nach 1 Tag
Überarbeitbarkeit	<u>überstreichbar</u> nach 3 - 4 Std.
Verbrauch	6 - 10 m ² pro Liter (je nach Saugfähigkeit des Holzes)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, spritzen oder tauchen
Vorbehandlung	Das Holz muss sauber, staubfrei und trocken sein. <u>Stark abgewitterte, "bastartige"</u> Holzoberflächen müssen bis auf die gesunde Holzsubstanz geschliffen werden! <u>Ausgetretenes Harz</u> kann mit Nitroverdünner gut abgewaschen werden.
Verdünnung	Terpentinersatz Zum <u>Tauchen</u> : 10 - 20 % verdünnen
Verarbeitungshinweise	Die RUCO-Zaunlasur wird zügig und satt aufgetragen; bei schwach saugendem Holz wird nach einigen Minuten die aufliegende RUCO-Zaunlasur durch Nacharbeiten mit einem trockenen Pinsel abgetragen resp. verschliffen. <u>Wichtig:</u> Schichtbildung vermeiden (Abblätterungsgefahr!) Bei Holz mit dauerndem Erdkontakt (z.B. unterer Teil von Pfählen) empfiehlt sich Einstelltränkung resp. längerzeitiges Tauchen (ca. 5 Minuten).
Anstrichaufbau	<u>Erstanstrich:</u> 2 mal RUCO-Zaunlasur <u>Renovationsanstrich:</u> - 1 mal RUCO-Zaunlasur (alte Holzlasur- oder Karbolineumanstriche können problemlos ohne spezielle Vorbehandlung überstrichen werden) - 1 mal SAMICOLOR Oellasur
Gerätereinigung	Terpentinersatz, Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	keines
Flammpunkt	> 40 °C
RID/ADR-Klassifikation	3 III
Entsorgungscode	08 01 11
UN-Nr.	1263
VOC - Gehalt	76.5 %